



PODACI O UČINKU FOLIJE ZA STAKLA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Kod proizvoda	Propuštanje sunčeve energije	Odbijanje sunčeve energije	Upijanje sunčeve energije	Propuštanje vidljive svetlosti	Odbijanje vidljive svetlosti	UV propuštanje	Potpuno odbijanje sunčeve energije	Garancija
Reflektujuće folije								
R 15 B SR HPR	9%	34%	57%	8%	18%	<1%	76%	5 godina
R 15 GO SR HPR	12%	55%	33%	15%	50%	<1%	78%	5 godina
R 15 G SR HPR	9%	30%	61%	7%	13%	<1%	74%	5 godina
R 15 BL SR HPR	18%	35%	47%	12%	18%	<1%	72%	5 godina
R 20 SR CDF	12%	55%	33%	15%	60%	<1%	79%	10 godina
R 20 SR HPR	12%	55%	33%	15%	60%	<1%	79%	7 godina
R 30 B SR CDF	21%	22%	57%	19%	12%	<1%	63%	5 godina
R 35 SR CDF	22%	43%	35%	28%	44%	<1%	68%	10 godina
R 35 SR HPR	22%	43%	35%	28%	44%	<1%	68%	7 godina
R 50 SR HPR	37%	27%	36%	47%	27%	<1%	54%	7 godina
RN 07 GR SR HPR	12%	55%	33%	9%	52%	<1%	80%	5 godina
Spektralno selektivne folije								
VS 60 SR CDF	31%	28%	41%	58%	8%	<0,1%	58%	10 godina
VS 61 SR CDF	43%	27%	30%	60%	20%	<0,1 %	49%	10 godina
VS 70 SR CDF	35%	27%	38%	70%	8%	<0,1 %	55%	10 godina
Reflektujuće folije za spoljašnju upotrebu								
RHE 20 SI ER HPR	10%	62%	28%	14%	65%	<1%	83%	10 godina
RHE 35 SI ER HPR	18%	51%	30%	25%	52%	<1%	74%	10 godina
RHE 50 SI ER HPR	33%	32%	35%	45%	30%	<1%	58%	10 godina
Low-e, folije za izolaciju								
VE 35 SR CDF	22%	44%	34%	32%	42%	<1%	71%	5 godina
VE 50 SR CDF	36%	31%	33%	49%	27%	<1%	57%	5 godina
LEP 35 SR CDF (EnerLogic)	20%	48%	32%	32%	47%	<1%	75%	15 godina
Neutralne folije								
N 1020 B SR CDF	13%	48%	39%	19%	38%	<1%	77%	7 godina
N 1035 B SR CDF	28%	35%	37%	37%	25%	<1%	62%	7 godina
N 1035 SB SR HPR	27%	40%	33%	34%	27%	<1%	65%	7 godina
N 1050 B SR CDF	41%	25%	34%	50%	17%	<1%	51%	7 godina
N1020 SR CDF	22%	26%	52%	24%	29%	<1%	63%	10 godina
N1040 SR CDF	35%	17%	48%	35%	19%	<1%	52%	10 godina
N1050 SR CDF	48%	12%	40%	48%	13%	<1%	44%	10 godina
PP 70 AG SR HPR	53%	19%	28%	70%	15%	<1%	40%	5 godina
AIR 75 SR HPR	52%	7%	41%	73%	9%	< 1 %	39%	10 godina
Neutralne folije za spoljašnju upotrebu								
NHE 1020 ER HPR	22%	23%	56%	25%	24%	<1%	64%	10 godina
NHE 1035 ER HPR	32%	17%	51%	38%	19%	<1%	55%	10 godina
VHE 14 ER HPR	7%	59%	34%	9%	61%	<1 %	85%	10 godina
Folije za zaštitu od UV zraka								
AU 85 UV SR HPR	85%	8%	7%	84%	8%	<0,1%	14%	5 godina
Mat / Dekorativne folije								
NRM PS 2	67%	18%	15%	69%	20%	<2%	28%	7 godina
NRM PS 6	67%	18%	15%	69%	20%	<2%	28%	7 godina
NRM B PS 2	50%	13%	37%	36%	11%	<2%	39%	5 godina
NRM M PS 3	0,2%	11%	89%	0%	13%	<0%	72%	7 godina
NRM W PS 3	10%	49%	41%	7%	58%	<1%	78%	7 godina
RM PS 2	13%	57%	30%	16%	60%	<1%	79%	7 godina
NRM FB SR HPR	63%	19%	18%	63%	23%	<1%	30%	7 godina
NRM FS SR HPR	72%	17%	11%	73%	20%	<1%	21%	7 godina
NRM FTL SR HPR	70%	19%	11%	72%	22%	<1%	27%	7 godina
NRM FSQ SR HPR	68%	16%	16%	69%	20%	<1%	23%	7 godina
NRM MSQ PS	61%	20%	19%	61%	25%	<1%	34%	7 godina



PODACI O UČINKU FOLIJE ZA STAKLA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Kod proizvoda	Propuštanje sunčeve energije	Odbijanje sunčeve energije	Upijanje sunčeve energije	Propuštanje vidljive svetlosti	Odbijanje vidljive svetlosti	UV propuštanje	Potpuno odbijanje sunčeve energije	Garancija
NRM FSD SR HPR	78%	12%	10%	82%	13%	<1%	19%	7 godina
NRM FMD SR HPR	76%	12%	11%	81%	15%	<1%	21%	7 godina
NRM FRP PS	63%	23%	14%	67%	25%	<1%	33%	7 godina
NRM GN PS 2	63%	17%	20%	65%	20%	<1%	32%	5 godina
DECO YELLOW SR HPR	66%	7%	27%	82%	8%	<5%	27%	5 godina
DECO RED SR HPR	55%	7%	38%	23%	6%	<5%	35%	5 godina
DECO BLUE SR HPR	59%	7%	34%	29%	5%	<5%	32%	5 godina
DECO GREEN SR HPR	45%	6%	49%	33%	5%	<5%	43%	5 godina
DL 25 BL SR HPR	35%	13%	52%	32%	10%	<1%	51%	2 godina
DL 30 GN SR HPR	29%	20%	51%	32%	17%	<1%	54%	2 godina
Bezbednosne folije								
SCL SR PS 4	81%	9%	10%	89%	8%	<5%	16%	10 godina
SCL SR PS 7	81%	9%	10%	88%	8%	<5%	16%	10 godina
SCL SR PS 8	78%	9%	13%	88%	8%	<5%	18%	10 godina
SCL SR PS 11	78%	9%	13%	85%	8%	<2%	19%	10 godina
SCL SR PS 15	76%	10%	14%	83%	8%	<2%	20%	10 godina
GCL SR RPS 6	73%	7%	20%	88%	10%	<1%	21%	5 godina
SSI 20 SR PS 4	12%	55%	33%	15%	60%	<1%	79%	7 godina
SSI 20 SR PS 8	12%	55%	33%	15%	60%	<1%	79%	7 godina
R 30 B SR PS 4	23%	20%	56%	22%	12%	<1%	63%	5 godina
NUV 65 SR PS 4	63%	9%	28%	63%	11%	<1%	31%	7 godina
N 1040 SR PS 4	35%	17%	48%	35%	19%	<1%	52%	7 godina
N 1050 SR PS 4	48%	12%	40%	48%	13%	<1%	44%	7 godina
NRM PS 6	67%	18%	15%	69%	20%	<2%	28%	7 godina
Bezbednosne folije za spoljašnju upotrebu								
SHE CL ER PS 7	77%	8%	15%	87%	9%	<1%	19%	7 godina